

fermacell™ Granules d'égalisation

VERSION NOVEMBRE 2023



DESCRIPTION DU PRODUIT

Les Granules d'égalisation fermacell sont utilisés pour la remise à niveau de sols irréguliers et permettent de rattraper des hauteurs de 10 mm à 120 mm. Parfaitement adaptés pour une mise en œuvre sous les Plaques de sol fermacell et les plaques de sol Powerpanel.

DOMAINES D'APPLICATION

Remise à niveau des sols irréguliers dans les constructions anciennes et nouvelles. Ils sont employés dans les constructions légères, par exemple sur un plancher bois.

AVANTAGES

- Léger
- Ecologique
- Petits rattrapages possibles
- Couche d'égalisation porteuse
- Pose facile, rapide et économique
- Utilisable comme isolant entre solives et planchers
- Matériau minéral

MISE EN OEUVRE

Une fois que la bande de rive a été posée, verser les granules sur 20 cm de largeur sous forme de <digue> et niveler à hauteur désirée en tenant compte de l'épaisseur de la chape sèche. La digue se nivelle avec la Règle fermacell pour ragréage avec niveau intégré. Parallèlement à cette digue, à une distance égale à la longueur d'une règle d'égalisation, réaliser la même opération. Une fois les 2 digues réglées, l'épandage des granules peut commencer. Les Granules d'égalisation fermacell sont ensuite tirés avec la règle. Comme il n'est pas possible de marcher directement dessus, il faut commencer l'épandage au point le plus éloigné de la porte.

| Caractéristiques Techniques | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Classement en réaction au feu | Incombustible – A1 |
| Conductibilité thermique | 0,09 W/mK |
| Granulométrie | 0,2 à 4 mm |
| Densité | Env. 400 kg/m ³ |
| Hauteur minimale | 10 mm |
| Hauteur maximale | 120 mm |
| Consommation par m ² | 10 à 12 l par cm de ragréage |

| Informations produit destinées aux revendeurs | |
|---|---------------|
| Réf. Article | 78011 |
| EAN | 4007548001519 |
| Poids par sac | Env. 20 kg |
| Quantité unitaire | 50 l |
| Quantité/ palettes | 30 sacs |

DISCLAIMER

Nos recommandations sont fondées sur des tests approfondis et une expérience pratique. Ce document ne remplace pas les directives, normes, homologations et fiches techniques applicables. Cette fiche produit ne couvre que certaines influences possibles lors du traitement et de l'application. C'est pourquoi C'est pourquoi Fermacell recommande toujours de réaliser d'abord une pièce d'essai, avant de procéder à la traitement complet. Aucun droit ne peut être dérivé de cette fiche produit. Bien que cette fiche produit ait été préparée avec l'aide de James Hardie Netherlands BV, elle ne peut être considérée comme une garantie. James Hardie Netherlands B.V. n'accepte aucune responsabilité pour d'éventuels dommages résultant d'erreurs de quelque nature que ce soit. découlant d'éventuelles erreurs, de quelque nature que ce soit, qui pourraient apparaître dans cette fiche produit.