

fermacell™ Enduit de ragréage

VERSION NOVEMBRE 2023



DESCRIPTION DU PRODUIT

L'Enduit de ragréage auto lissant fermacell amélioré avec de la résine synthétique sur base alpha semi-hydrate est utilisé pour des hauteurs de ragréage de 0 à 20 mm, avant ou après la pose des Plaques de sol fermacell.

DOMAINES D'APPLICATION

L'Enduit de ragréage peut être appliqué à l'intérieur sur un support composé de béton, d'anhydride ou de panneaux dérivés du bois.

AVANTAGES

- Auto nivelant.
- Peut-être doté d'un revêtement au bout de 24h.
- Rendement élevé – 1 sac = 15 m².
- Haute résistance.
- Convient au chauffage au sol.

Caractéristiques Techniques	
Proportion du mélange	6,5 litres d'eau pour 25 kg d'enduit
Consommation par m ²	1,4 kg/mm d'épaisseur
Temps de mélange	1 minute minimum
Temps d'application	30 minutes après ajout de l'eau
Résistance à la pression	26 N/mm ²
Résistance à la traction	6,5 N/mm ²
Température d'application	> 5°C
Stockage	6 mois au sec et à l'abri du gel

APPLICATION

- 1. Commencer par reboucher les moyens de fixations ainsi que toutes les imperfections et dommages éventuels.
- 2. Renforcer les supports lézardés et éliminer les couches de peintures écaillées, la poussière et les agents de séparation.
- 3. Sur les Plaques de sol fermacell, le ragréage peut être appliqué sans primaire lorsque la couche ne dépasse pas 10 mm d'épaisseur. Tout autre support doit être pourvu d'un primaire.
- 4. Nous recommandons l'utilisation de bandes de rive pour éviter une liaison rigide entre les éléments de construction adjacents.
- 5. Mélanger un sac de 25 kg d'Enduit de ragréage fermacell dans 6,5 litres d'eau froide et mixer énergiquement de façon à avoir un mélange homogène.
- 6. La pose doit se faire dans les 30 minutes.
- 7. L'enduit de ragréage se pose en une seule étape de travail dans l'épaisseur de couche requise, puis se nivèle à l'aide d'une lisseuse et d'un rouleau d'ébulleur pour supprimer les bulles éventuelles apparaissant en surface.

Attention – Stopper l'application de l'Enduit de ragréage fermacell lorsqu'il commence à durcir ; Ne pas appliquer l'enduit lorsque les températures du support et de la pièce sont inférieures à 5°C.

Informations produit destinées aux revendeurs	
Réf. Article	78009
EAN	4007548005951
Quantité unitaire	Sac de 25 kg
Quantité/ palette	40 sacs

DISCLAIMER

Nos recommandations sont fondées sur des tests approfondis et une expérience pratique. Ce document ne remplace pas les directives, normes, homologations et fiches techniques applicables. Cette fiche produit ne couvre que certaines influences possibles lors du traitement et de l'application. C'est pourquoi C'est pourquoi Fermacell recommande toujours de réaliser d'abord une pièce d'essai, avant de procéder à la traitement complet. Aucun droit ne peut être dérivé de cette fiche produit. Bien que cette fiche produit ait été préparée avec l'aide de James Hardie Netherlands BV, elle ne peut être considérée comme une garantie. James Hardie Netherlands B.V. n'accepte aucune responsabilité pour d'éventuels dommages résultant d'erreurs de quelque nature que ce soit. découlant d'éventuelles erreurs, de quelque nature que ce soit, qui pourraient apparaître dans cette fiche produit.